

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



156mm

名称：k-5915 密封胶

规格：100g/支

耐温：-60℃~200℃

适用范围：本品为单组份有机硅密封胶，固化后阻燃性能达到UL 94 V-0级别。应用于各种电子电器如电源、显示器及各种功能线路板中电子元件的绝缘、密封、填充、接着及防震固定等。

技术性能

Kafuter 卡夫特

固化前		性能名称	测试值
		外观	黑色/白色膏状物
		密度(g/cm ³)	1.3 ~ 1.35
		表干时间 (25℃,min)	3 ~ 10
固化后	机械性能	抗拉强度 (MPa)	≥ 2.0
		扯断伸长率 (%)	200 ~ 300
		剪切强度 (MPa)	≥ 2.0
		硬度(shore A)	50 ~ 60
		使用温度范围 (°C)	- 60~200
	电性能	介电常数 (@60Hz)	2.9
		介电强度 (kV/mm)	≥ 20
体积电阻 (Ω.cm)		2.0×10 ¹⁵	
阻燃性		V-0	

颜色展示



用途广泛 1瓶解决多种问题

电子电器 电源 显示器 线路板




散热器



半导体材料



电子元件



金属



线路板



电子产品