

## 無紡布·薄膜基材雙面膠帶

品名	構造 (基材 /粘劑)	離型紙 張數	標準尺寸			顏色	初粘力	粘合力 (N /25mm)	JIS 保持力 (mm)	特點	用途
			厚度 (mm)	寬幅 (mm)	長度 (m)						
#570	無紡布 /丙烯酸類	1	0.12	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	19.4	0.4	粘合力, 耐候性良好	一般粘合作用
#570M	無紡布 /丙烯酸類	1	0.12	5 - 1,200	20 /50	半透明	o+	11.8	0.3	初粘力和低溫性良好	用於生產紙或膜時的接駁
#5701	無紡布 /丙烯酸類	1	0.12	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	19.4	0.4	耐候性和對發炮體的粘合力良好	一般粘合作用 泡棉材料粘合作用
#575	無紡布 /丙烯酸類	1	0.15	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	21.1	0.5	對聚烯烴樹脂類產品的粘合力強	F 鋁板的粘合作用, 聚烯烴類 成型品的粘合作用
#5753	無紡布 /丙烯酸類	1	0.20	5 - 1,200 / 10 - 1,200	20 /50	半透明	o	21.3	0.7	對粗糙面的粘合力強	汽車車頂的粘合作用
#5760	無紡布 /丙烯酸類	1	0.14	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	20.4	0.4	高粘合力, 高耐反彈性, 良好的沖型加工性	樹脂銘板的粘合作用 其他伴隨沖型加工 的用途
#5761	無紡布 /丙烯酸類	1	0.12	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	19.1	0.5	高粘合力, 高耐反彈性 良好的沖型加工性	
#5762	無紡布 /丙烯酸類	1	0.12	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	19.4	0.5	性	
#578	無紡布 /丙烯酸類	1	0.13	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	20.2	0.4	初粘力強, 對氨基甲酸酯泡棉的粘合力強	氨基甲酸酯泡棉的
#5782	無紡布 /丙烯酸類	1	0.13	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	18.6	*0.5	高耐反彈性強, 對氨基甲酸酯泡棉的粘合力強	粘合作用

#584	和紙 /丙烯酸類	1	0.13	7 - 1,200	30 /33 /60	白色	o	18.6	0.3	良好的粘合力和保持力	高爾夫球杆的手握部分的粘合用
#595	和紙 /丙烯酸類	1	0.17	5 - 1,200	20 /50	半透明	o	21.6	0.6	高粘合力，耐候性好，基材強度強。	一般粘合用
#560	聚丙烯 /丙烯酸類	1	0.13	5 - 1,200	20 /50	半透明	o+	7.8	0.2	基材強度強，高再剝離性	房間鏡子固定，地板材料的固定用。

注) 1.粘合力[JIS-Z-0237]根據 180 度剝離法(\*90 度剝離)

2.初粘力表示著程度.o+強 o 良好

3.JIS 保持力是在 40°C(JIS-Z-0237)(\*是 180°C×500g)測定

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)