

陶瓷基板 A9I

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

A9I Typical Physical Properties

主要成份	單位	氧化鋁 Al_2O_3 >99.5%
抗折強度	Kg/cm^2	3000
抗壓強度	Kg/cm^2	25000~35000
硬度	Ra	89 以上
密度	g/cm^3	3.9 ± 0.05
導熱係數	W/m.K	30

*Raw Material : 日本住友 AES-11C(Al_2O_3 99.7%)