

A60免洗助焊劑

A60免洗助焊劑，是不含鹵化物，低殘留免洗助焊劑，有良好焊錫性，板面乾淨,不影響PIN TEST進行

應用：

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

1. 本產品為低固形物免洗助焊劑，適用於主機板、介面卡、SMT修補及要求板面乾淨的組裝

產品。

2. 可用於發泡、浸入及噴霧等方式，尤以噴霧使用有更佳清潔度。

3. 沾錫波焊前、P.C.板零件面預熱溫度在90 -- 100℃較為適宜。

4. 避免發泡槽內或壓縮空氣中有油、水或其他雜物污染槽內助焊劑。

5. 發泡使用溶劑揮發時，需用稀釋劑適時補充，維持適用比重0.806 -- 0.816之間，使長時間

使用有良好的焊錫性及乾淨度。

物理特性：

比 重 25℃	0.810 +/- 0.006
固 形 物	2.8 %
閃 火 點 (Open cup)	18℃
顏 色	淡 黃 色
氯 含 量	無
酸 價	18.0 mg/KOH/g
存 放 時 間	六個月
包 裝 方 式	5加侖 / 53加侖 / 1加侖