



FEP 200°C 鐵氟龍熱收縮套管

► 應用：FEP 材質有極佳的抗腐蝕、耐磨損、絕緣、耐溫的特性，提供被包覆物可靠的保護。

► 特性：

1. 非耐化學腐蝕性：除了熔融鹼金屬和高溫的氟煤氣以外，對於大部分腐蝕性流體來說具有抗侵蝕的功能
2. 非粘性(低摩擦性)：即使高粘度的流體也幾乎不會有附著
3. 無污染性：因不含可塑劑和添加劑，對流體不會產生污染
4. 電絕緣性：絕緣體中，具有最優異的電絕緣特性
5. 耐候性：日光和臭氧對其影響很小，屬於不燃性物質
7. 收縮率 1.25:1

► 操作溫度範圍：-65°C~204°C
完全收縮溫度：210°C

► 顏色：(C)
透明，其它顏色依需求提供
指定尺寸、裁切可依客戶需求特別要求另行提供



產品規格

Part No 產品型號	As supplied 收縮前(mm)		After recovered 收縮後(mm)		Standard length (M)標準長度
	I.D.(min)內徑	W.T.(min)壁厚	I.D.(min)內徑	W.T.壁厚	
FEP0070	7	0.15	5.7	0.25±0.03	1
FEP0115	11.5	0.3	9.3	0.37±0.05	1
FEP0145	14.5	0.3	11.7	0.37±0.05	1
FEP0190	19	0.3	15.3	0.37±0.05	1
FEP0240	24	0.4	19.3	0.37±0.05	1
FEP0280	28	0.4	22.5	0.5±0.1	1
FEP0350	35	0.4	28.1	0.5±0.1	1
FEP0440	44	0.4	36.1	0.5±0.1	1
FEP0540	54	0.4	43.3	0.5±0.1	1
FEP0660	66	0.4	52.9	0.5±0.1	1
FEP0780	78	0.4	62.5	0.5±0.1	1
FEP0900	90	0.4	72.1	0.5±0.1	1
FEP1030	103	0.4	82.5	0.5±0.1	1

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)